



## Product details

### • Geschikt voor de volgende ondergronden

<input type="checkbox"/>	Cementgebonden ondergronden	:	
<input type="checkbox"/>	Gietasfalt	:	
<input type="checkbox"/>	Gipsgebonden ondergronden	:	
<input type="checkbox"/>	Gipskarton	:	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Betonnen ondervloeren	:	
<input type="checkbox"/>	Gipsvezelplaten	:	
	Houten ondervloeren :		<input type="checkbox"/>
Magnesium	:		<input type="checkbox"/>
	Spaanplaten en OSB-platen	:	<input type="checkbox"/>
	Hollebaksteen	:	<input type="checkbox"/>

\*) Altijd toepassen in combinatie met een geschikte dispersieprimer

- Oplosmiddelvrije dichtzetmassa voor het dichtzetten van freessleuven
- Zeer makkelijk te verwerken en vulbaar met slijpsel of vuurgedroogd zand
- Te gebruiken als reparatie-epoxy en het opvullen van grovere gaten

UZIN KR 417 is een 2-componenten, oplosmiddelvrije dichtzetmassa voor het dichtzetten van freessleuven voor bijvoorbeeld vloerverwarmingsbuizen. UZIN KR 417 is op basis van epoxy en dient te worden aangemengd met slijpsel uit de vloer, dat vrij komt bij het frezen of vuurgedroogd kwartszand 0,1 - 0,3 mm of 0,1 - 0,5 mm. Deze dichtzetmassa is een hoog visceuze epoxy die zich goed laat mengen met vulstof. UZIN KR 417 is uitermate geschikt om freessleuven van vloerverwarming dicht te zetten. Daar waar cementgebonden producten als egalisatie, reparatiemortels of tegelijmen op een laagdikte van 2mm (dekking op de leiding) nauwelijks (druk)sterkte bieden, zorgt UZIN KR 417 voor voldoende sterkte om ook puntbelasting te kunnen opvangen.

### Let op

Bij bestellingen met mortels en/of egalines geldt dat hiervoor verzendkosten in rekening worden gebracht bij een totaalwaarde onder de € 500,00.

## Technische details

Artikelnummer: UZIN89006

## Specificaties

Dichtzetmassa voor het dichtzetten van sleuven voor vloerverwarming op basis van epoxy.

Vorm: Vloeistof  
Kleur: Geel / Transparant / Wit

## Gegevens over het aanbrengen van de dichtzetmassa

Verpakking: - Blik A-component  
- Blik B-component  
Verpakkingsgrootte: 8 kg set  
Mengverhouding: - 68,0 gewichtsdelen component A  
- 32,0 gewichtsdelen component B  
Verbruik per m<sup>2</sup>: 2 ~ 2,5 kg gemengd materiaal (inclusief vulstof) per m<sup>2</sup>.  
Op 8 kg UZIN KR 417, 10 ~ 12 kg slijpsel/zand toevoegen  
Verwerkingstemperatuur: Van +15 °C tot +25 °C

Verwerkingstijd:	30 tot 40 minuten*	
Droogtijd / Doorhardingstijd:		Circa 16 uur*
Beloopbaar:	Na circa 12 tot 16 uur*	
Overlaagbaar:	Na circa 16 uur*	

\*Bij 20 °C en 65% luchtvochtigheid

### Verbruik berekenen

Het verbruik is ca. 2 ~ 2,5 kg gemengd materiaal (inclusief vulstof) per m<sup>2</sup>.  
Eén set van 8 kg is daarmee geschikt om ongeveer 9 m<sup>2</sup> dicht te zetten.

#### Vloeroppervlakte

in m <sup>2</sup>	Benodigd aantal kg	Benodigd aantal sets
<b>gemengde massa</b>		
<b>KR 417 A+B</b>		
9	20	1
18	40	2
27	60	3
36	80	4
45	100	5
54	120	6

Alle genoemde waarden zijn conform fabrieksopgave

### Aandachtspunten

#### Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet voldoende droog, vorm- en drukvast zijn. Tevens dient de vloer schoon te zijn en vrij zijn van stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting. Zorg voor aanvang van de werkzaamheden dat eventuele vloerverwarmingsbuizen goed vast liggen in de sleuven. Plaats eventueel eerst extra wigjes om de sleuven te klemmen. Vervolgens de sleuven goed uitzuigen met een industriële stofzuiger.

#### Verwerking

- Voeg component B toe aan de A component en mix deze minimaal 2 minuten machinaal tot een homogene massa. Om te voorkomen dat er ongemengd materiaal langs de rand of bodem zit en wordt verwerkt raden wij aan om het gemengde materiaal over te gieten in een schone emmer en het materiaal nogmaals door te mengen.
- Voeg vervolgens ca. 10 ~ 12kg slijpsel of vuurgedroogd kwartzand 0,1 - 0,3 mm of 0,1 - 0,5 mm toe, al naar gelang de gewenste consistentie van het materiaal en mix deze opnieuw door tot een homogene massa ontstaan is.
- Giet vervolgens de mix uit op de ondergrond en schraap de epoxy over de vloer en zorg dat de sleuven goed dicht gezet worden. Zorg ervoor dat er voldoende vulstof is toegevoegd en de epoxy niet te dun is waardoor leidingen opdrijven. Het vullen van de sleuven kan het beste geschieden door met een licht duwende beweging van de spaan over de leidingen te gaan, waarbij de spaan in een hoek van 45 graden wordt gehouden.
- Zorg dat niet alleen de sleuven worden gedicht, maar dat ook de overige vloerdelen tot aan de wand worden geraakt met epoxy om zodoende een evenwichtig en gelijk absorberende ondergrond te creëren. Dit geeft gemak bij de vervolg stappen bij de opbouw van de gewenste vloer.
- Gereedschappen direct na gebruik reinigen.

#### Belangrijke aanwijzingen

- Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een koele, goed geventileerde plaats. Bij opslag onder lagere temperaturen, het materiaal voor gebruik voldoende laten acclimatiseren.

Let op: Te veel restmateriaal in de verpakking kan, door de exotherme reactie, heet worden en stank- en rookoverlast veroorzaken. Daarom nooit meer dan 100 gram gemengd in de verpakking achterlaten en verpakking op een veilige en goed geventileerde plaats neerzetten. Bij meer restmateriaal ruim kwartzand toevoegen.

- Minimale ondergrond temperatuur: 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt

Optimale verwerkingstemperatuur: 20 °C

Maximale relatieve luchtvochtigheid (R.V.): 80%

Maximale restvochtpercentage:

Op zandcement/beton: Op anhydriet: • Bij het aanbrengen van meerdere egaliseratielagen over elkaar, de onderste laag volledig laten drogen. Vervolgens voorstrijken met UZIN PE 360 PLUS . Na voldoende droging, de volgende egaliseerlaag

- • aanbrengen, deze laag mag niet dikker zijn dan de vorige laag.
- UZIN KR 417 is een dampopen systeem en is geen vochtscherm. Bij een verhoogd vochtpercentage of kans op een toename van vocht in de dekvloer, dan altijd na het aanbrengen van de UZIN KR 417 een dekkende laag UZIN PE 460 epoxyvochtscherm aanbrengen.
- Let op: Voor het aanbrengen van een egalisatielaag (minimaal 4mm laagdikte) dient de vloer eerst te worden geprimerd met UZIN PE 280 Carbon speciaalprimer of een epoxyprimer welke vol-en-zat wordt ingezand met vuurgedroogd zand 0,3 - 0,8 mm.

### Downloads

UZIN KR 417 A+B Productblad  
UZIN KR 417 A+B Brochure  
UZIN KR 417 A+B Veiligheidsblad